



## TECHNISCHES MERKBLATT

# COPRASOL Tiefgrund

## COROPUR FIX

### farbloser, feuchtigkeitshärtender Polyurethantiefgrund

Art.-Nr. 2801.0001

<b>Produktbeschreibung</b>	COPRASOL Tiefgrund / COROPUR FIX wird als Haftgrund für mineralische Untergründe, wie Beton, Putz, Eternit verwendet. Er wirkt gleichzeitig als Tiefgrund und verfestigt als solcher den mineralischen Untergrund.		
<b>Einsatzgebiet</b>	Beton-, Putz-, Eternituntergründe im Aufbau mit COROPUR FH- und COPRASOL / CORODUR Produkten		
<b>Bindemittel</b>	aromatisches Polyisocyanat		
<b>Lösemittel</b>	Aromatische Kohlenwasserstoffe und Ester		
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss saugfähig, fett- und ölfrei, tragfähig und trocken sein. Dessen Feuchtigkeit darf vor dem Beschichten bei max. 5 % liegen.		
<b>Aufbauempfehlung</b>	<b>Fussbodenbeschichtungen:</b>		
	1-2 x	COPRASOL Tiefgrund / COROPUR FIX, je nach Saugfähigkeit. Es darf jedoch nur soviel Grundierung aufgetragen werden, dass diese in den Untergrund eindringt und <i>keine Klarlackschicht</i> bildet.	
	> 2 x	COPRASOL Bodenfarbe	
	<b>Andere mineralische Untergründe:</b>		
	1-2 x	COPRASOL / COROPUR FIX Tiefgrund, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. (Siehe oben!)	
	1-3 x	COROPUR NON ABRASIVE	<b>oder</b>
	1-3 x	COROPUR Teer oder Teer 21	<b>oder</b>
	1-3 x	COROPUR Decklack oder Eisenglimmer	
<b>Applikation</b>	streichen oder rollen		
<b>Viskosität</b>	Streichviskosität ist Lieferviskosität	17 Sekunden	DIN 4 20° C
<b>Verdünner</b>	T-1900 oder A-851		
<b>Reinigen der Geräte</b>	Streichverdünner A-851 oder Spritzverdünner T-1900		
<b>Trocknung</b>	staubtrocken nach:	20 - 30 Minuten	
	klebfrei nach:	1 Stunde	
	überlackierbar nach:	6 Stunden	
<b>Applikationstemperatur</b>	bis 0° C		
<b>Lagerstabilität</b>	6 Monate in ungeöffneten Originalgebinden		

**Eclatin AG** Farben + Lacke

Bürenstrasse 131 CH-4574 Lüsslingen  
Tel +41(0)32 622 41 41 Fax +41(0)32 623 91 23  
info@eclatin.ch [www.eclatin.ch](http://www.eclatin.ch)



<b>Flammpunkt</b>	+22° C
<b>Dichte</b>	1,0 kg / Liter
<b>Festkörper</b>	Gewicht = 52 ± 2 %    Volumen = 46 ± 2 %
<b>Materialverbrauch</b>	Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit - Saugfähigkeit. Als Richtwert: 100 – 150 g/m <sup>2</sup>
<b>Gebinde</b>	22; 10; 5; 1 kg
<b>Farbtöne</b>	farblos
<b>Sortiment</b>	Spezialprodukte (Kapitel 8)
<b>Überarbeitet</b>	Juli 2012 / CT

Bitte dieses Merkblatt dem Verarbeiter weitergeben!

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann keine Verbindlichkeit daraus abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.

**Eclatin AG** Farben + Lacke

Bürenstrasse 131 CH-4574 Lüsslingen  
Tel +41(0)32 622 41 41 Fax +41(0)32 623 91 23  
info@eclatin.ch [www.eclatin.ch](http://www.eclatin.ch)